

NOVA ROAD HP

MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI BITUME DISTILLATO POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE, A BASE DI BITUME DISTILLATO PLASTOMERI ED ELASTOMERI

CATEGORIA	CARATTERISTICHE	IMPATTO AMBIENTALE						MODALITÀ D'IMPIEGO	
ELASTOPLASTOMERICHE	IMPERMEABILE	ECO GREEN	NON CONTIENE AMIANTO	NON CONTIENE CATRAME	NON CONTIENE CLORO	RICICLABILE	RIFIUTO NON PERICOLOSO	NON CONTIENE OLI USATI	APPLICAZIONE A FIAMMA

Descrizione

NOVA ROAD HP è una membrana MBDP armata con "tessuto non tessuto" di alta grammatura in poliestere da filo continuo Spunbond imputrescibile, isotropo, termofissato, caratterizzato da elevatissima resistenza meccanica, notevole allungamento a rottura, ottima resistenza al punzonamento e alla perforazione. La membrana **NOVA ROAD HP** è costituita da bitume distillato, selezionato per l'uso industriale, additivato con un alto tenore di polimeri elastomerici e plastomerici tali da ottenere una lega ad "inversione di fase" la cui fase continua è formata da polimero nel quale è disperso il bitume, dove le caratteristiche sono determinate dalla matrice polimerica e non dal bitume anche se questo ne costituisce l'ingrediente maggioritario. Le prestazioni del bitume vengono pertanto incrementate e risulta migliorata la durabilità e la resistenza alle basse e alte temperature mentre rimangono inalterate le già ottime qualità di adesività e di impermeabilità del bitume.

La membrana **NOVA ROAD HP** ha la faccia superiore rivestita con talco fine serigrafato, omogeneamente distribuito, un trattamento brevettato che consente un agevole svolgimento delle spire dei rotoli unito ad una sicura e veloce saldatura delle giunzioni ed un'ottima aderenza all'asfalto stradale steso a caldo. La faccia inferiore è rivestita con Flamina, un film plastico fusibile, ed è gofrata sia per ottenere la pretesione e quindi l'ottimale retrazione del film, che per offrire alla fiamma una maggior superficie e quindi una posa più sicura e più veloce.

Campi d'impiego

L'elevatissima resistenza al punzonamento caratterizza le grandi prestazioni di **NOVA ROAD HP** che è particolarmente indicata per l'impermeabilizzazione di opere di genio civile per le quali la resistenza meccanica è la caratteristica prevalente come: impalcati di ponti e viadotti, gallerie, metropolitane, opere geologiche e opere idrauliche.

La posa a fiamma di una membrana di 4 mm di spessore direttamente sulla superficie di cls trattata solo con primer sarà eseguita unicamente su superfici planari e accuratamente lisce. Le membrane **NOVA ROAD HP** sono marcate CE conforme UNI EN 14695 per l'applicazione sotto conglomerato bituminoso.

Modalità d'impiego

La prima membrana verrà posata parallelamente all'impalcato stradale preventivamente preparato con radicale pulizia delle superfici mediante lavaggio e soffiatura, su supporto con umidità $\leq 4\%$ misurata con il "metodo del carburo di calcio", e trattato con una mano di primer bituminoso in ragione di 0,35÷0,50 kg/m².

Dopo completa essiccazione del primer, i teli verranno completamente e accuratamente incollati al piano di posa con la fiamma di un bruciatore a gas propano, e saranno previsti dei sormonti longitudinali di 10 cm e trasversali di 15 cm saldati a fiamma.

Il rivestimento delle parti emergenti, salvo diverse indicazioni di capitolato, dovrà superare di almeno 10 cm la quota della pavimentazione stradale e verrà eseguita, separatamente

CE

**DESTINAZIONI D'USO
DI MARCATURA "CE"
PREVISTE SULLA BASE
DELLE LINEE GUIDA SITEB**

**EN 14695 - MEMBRANE BITUMINOSE
ARMATE PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI
IMPALCATI DI PONTE DI CALCESTRUZZO
E ALTRE SUPERFICI DI CALCESTRUZZO
SOGGETTE A TRAFFICO**

- Sotto conglomerato bituminoso
- NOVA ROAD HP

dal rivestimento generale dell'impalcato, con fogli di membrana incollati a fiamma sul supporto previamente verniciato con il primer fino a scendere per almeno 10 cm sul manto che riveste l'impalcato.

I fogli del secondo strato verranno disposti nella stessa direzione ma sfalsati, a cavallo dei sormonti dello strato precedente, e vi verranno incollati in totale aderenza a fiamma. Le sovrapposizioni fra i teli, saldate a fiamma, saranno di 10 cm nel senso longitudinale e 15 cm nel senso trasversale. Il rivestimento delle parti emergenti sarà eseguito con le stesse modalità indicate per lo strato precedente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Normativa	T	NOVA ROAD HP
Armatura			Tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Spunbond
Spessore	EN 1849-1	±0,2	4 mm
Dimensioni rotoli	EN 1848-1		1x10 m
Punto di rammollimento sulla mescola prelevata dalla vasca di impregnazione	(ASTM D36		150°C
Impermeabilità	EN 1928 - B	≥	60 kPa
Resistenza a trazione delle giunzioni L/T	EN 12317-1	-20% (*)	1000/900 N/50 mm
Forza a trazione massima L/T	EN 12311-1	≥800/800	1200/1000 N/50 mm
Allungamento a trazione L/T	EN 12311-1	±15% V.A.	50/50%
Resistenza al punzonamento dinamico	EN 12691 - A	≥	1500 mm
Resistenza al punzonamento statico	EN 12730 - A EN 12730 - B	≥ ≥	25 kg 35 kg
Resistenza alla lacerazione con il chiodo L/T	EN 12310-1	-30%	250/250 N
Stabilità dimensionale	EN 1107-1	≤	0.50%
Flessibilità a freddo	EN 1109	≤	-10°C
Res. allo scorrimento ad alte temp.	EN 1110	≥	140°C
• dopo invecchiamento	EN 1296-1110	-10°C	130°C


Caratteristiche specifiche per l'impermeabilizzazione sotto superfici soggette a traffico (EN 14695)

Impermeabilità dinamica	EN 14694	≥	500 kPa
Comp. per condiz. termico	EN 14691	≥	80%
Res. dell'aderenza (1° strato)	EN 13596	≥	0.4 N/mm ²
Res. allo sforzo di taglio	EN 13653	≥	0.3 N/mm ²
Res. alla compattazione	EN 14692		Supera la prova
Res. alla fessurazione - Tipo 1	EN 14224	≤	NPD
Res. alla fessurazione - Tipo 3	EN 14224	≤	NPD
Assorbimento d'acqua	EN 14223	≤	1.5%

(*) O rottura fuori dal giunto

e le utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in merito ai risultati. L'Acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

FINITURE PRODOTTO



GOFFRATURA. La goffratura sulla superficie inferiore della membrana rivestita con film Flamina permette una posa sicura e veloce; diventando liscia, sotto l'effetto della fiamma, segnala la giusta fusione e consente una retrazione più rapida del film. La goffratura permette anche una buona diffusione del vapore; nella posa in semindipendenza e in indipendenza, nei punti dove resta intatta, evita bolle e rigonfiamenti.



TALCATURA. La talcatura della faccia superiore viene eseguita con un procedimento che distribuisce uniformemente un talco finissimo con un disegno particolare che evita accumuli e zone scoperte. Questo nuovo sistema permette un rapido svolgimento del rotolo ed una superficie di gradevole aspetto che consente una sfiammatura più veloce rispetto alle altre finiture minerali più grossolane.

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla INDEX in qualsiasi momento senza preavviso. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo la proprietà

• PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO •

<p>A SIKA COMPANY</p> <p>INDEX Construction Systems and Products S.p.A. Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - T. +39 045 8546201 - Fax +39 045 518390</p>	<p>www.indexspa.it</p> <p>Informazioni Tecniche Commerciali tecom@indexspa.it</p> <p>Amministrazione e Segreteria index@indexspa.it</p> <p>Index Export Dept. index.export@indexspa.it</p>		<p>UNI EN ISO 9001</p>	<p>UNI EN ISO 14001</p>	<p>socio del GBC Italia</p>	